



PAPERS

you can trust

FOOD CONTACT

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Estos productos están certificados por Isega de acuerdo con sus características.

Los productos **Food Contact** pueden ser utilizados en contacto directo con alimentos. En el caso de utilizarse con alimentos grasos o húmedos, y si no se aplica una barrera específica, el envase podrá presentar marcas de los alimentos.

Los productos son totalmente reciclables y compostables.

Albus	Blancura CIE 144	Por pedido de 160 a 315 g/m ²	Puede estar en contacto directo con alimentos secos, y grasos. Consultar Certificado ISEGA.
Prado Natura	Sin blanqueante óptico	Por pedido de 160 a 315 g/m ²	Puede estar en contacto directo con alimentos secos, húmedos grasos. Consultar Certificado ISEGA.
CLK	Producido con pasta kraft no blanqueada	Por pedido de 180 a 280 g/m ²	Puede estar en contacto directo con alimentos secos, húmedos y algunos tipos de grasos. Consultar Certificado ISEGA.

ALBUS

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal				
Gramaje	ISO 536	g/m ²	160	180	210	240	315
Rigidez Taber	DL	mN.m	1.8	2.3	4.0	5.0	8.0
	DT		0.9	1.2	2.0	2.5	4.0
Espesor	ISO 534	μm	190	210	240	280	350
Lisura Bekk	ISO 5627	s	27	23	23	23	23
Humedad	ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Blancura CIE	ISO 11475	%	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)

Certificaciones del producto disponibles



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 07/2024



PRADO
CARTOLINAS DA LOUSA

PAPERS

you can trust

FOOD CONTACT

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRADO NATURA

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal
Gramaje		ISO 536	g/m ²	180
Rigidez Taber	DL	ISO 2493	mN.m	2.8
	DT			1.4
Espesor		ISO 534	μm	225
Lisura Bekk		ISO 5627	s	23
Humedad		ISO 287	%	6.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)

CLK

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal		
Gramaje		ISO 536	g/m ²	180	240	280
Rigidez Taber	DL	ISO 2493	mN.m	3.0	7.0	12.0
	DT			1.5	3.0	4.5
Espesor		ISO 534	μm	230	310	370
Índice de Rotura		ISO 2758	KPa.m ² /g	3.5	2.5	2.5
Humedad		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)

Certificaciones del producto disponibles



EU Ecolabel: PT/011/003



Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 07/2024

www.papeldoprado.com