

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal			
Gramaje		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	170	250	300	350
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	2.0	5.0	7.0	11.5
	ST			1.0	2.5	3.2	5.5
Espesor		ISO 534	µm	205	300	360	415
Rugosidad Bendtsen		ISO 8791-2	ml/min	150			
Humidad Absoluta		ISO 287	%	6.5			
Blancura CIE		ISO 11475	--	168			

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	Dimensiones (cm)	Paquetes por paleta	Resmas por paleta	Hojas por paquete
170	45x64	88	22	125
	70x102	44	11	
250	45x64	56	14	125
	70x102	28	7	
300	45x64	60	12	100
	70x102	30	6	
350	45x64	50	10	100
	70x102	25	5	

### Certificaciones del producto disponibles



EU Ecolabel: PT/011/003



[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)