

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal	
Gramagem		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	180	250
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	2.3	5.0
	ST			1.2	2.5
Espessura		ISO 534	μm	210	290
Lisura Bekk		ISO 5627	s	23	23
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5

SL-Sentido Longitudinal; ST-Sentido Transversal

### Tonalidade

Coloração Exclusiva em massa	DE*	≤ 1.5
	DL*, Da*,Db*	-1.0 ≤ DL*, Da*,Db* ≤ 1.0
Coloração em massa e superfície	DE*	≤ 2.5
	DL*, Da*,Db*	-1.5 ≤ DL*, Da*,Db* ≤ 1.5

## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m <sup>2</sup> )	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote	Acabamento
180	50x65	80	20	125	Calandrado
	70x100	40	10		
250	50x65	56	14	125	
	70x100	28	7		

### Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com

# CLA-C





# PAPERS

you can trust

Código Cor	Designação
---------------	------------

	3 Verde
	3A Verde Alface
	3C Verde Natal
	3M Verde Minho
	3N Verde Mondego
	4 Canário
	4A Amarelo
	4C Creme
	4D Avelã
	4E Ouro
	4G Girassol
	4T Creme Torrado
	5A Azul
	5D Azul Tejo
	5L Lazúli

Código Cor	Designação
---------------	------------

	50 Azul Oceano
	5S Azul Sado
	6 Papaia
	6A Laranja
	6F Ocre
	7 Rosa
	7A Rosa Carmin
	7L Lilás
	7V Violeta
	8B Bordeaux
	8F Vermelho Fogo
	9 Cinza
	9G Cinza Granito
	10T Castanho Terra
	11 Preto

As cores apresentadas devem ser consideradas indicativas e podem sofrer alterações em função do monitor utilizado. Para uma escolha das cores, solicite um catálogo.

## Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem pré-aviso.  
Última atualização: 07/2024