

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal		
Gramagem		ISO 536	g/m ²	180	240	280
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	3.0	7.0	12.0
	ST			1.5	3.0	4.5
Espessura		ISO 534	μm	230	310	370
Índice de Rebentamento		ISO 2758	kPa.m ² /g	3.5	2.5	2.5
Humidade Absoluta		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

SL-Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal

Tonalidade

DE*

≤ 2.0

DL*, Da*, Db*

-1.5 ≤ DL*, Da*, Db* ≤ 1.5

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m ²)	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote
180	70x100	40	8	100
240	70x100	30	6	100
280	70x100	25	5	100

Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com