

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal				
Gramagem		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	135	160	200	250	300
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	0.8	1.6	3.5	4.5	7.0
	ST			0.4	0.7	1.7	2.2	3.2
Espessura		ISO 534	μm	145	175	220	270	330
Lisura Bekk		ISO 5627	s	40	40	40	40	40
Humidade Absoluta		ISO 287	%	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Brancura CIE		ISO 11475	%	163	163	163	163	163

SL – Sentido Longitudinal; ST- Sentido Transversal



### Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)

## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m <sup>2</sup> )	Formato (mm)	Pacotes por paleta	Resmas por paleta	Folhas por pacote	
135	A4	210x297	126	63	250
	SRA3	320x450 / 450x320	56	28	250
160	A4	210x297	117	58.5	250
	SRA3	320x450 / 450x320	52	26	250
200	A4	210x297	90	45	250
	SRA3	320x450 / 450x320	40	20	250
250	A4	210x297	72	36	250
	SRA3	320x450 / 450x320	64	16	125
300	A4	210x297	117	29.25	125
	SRA3	320x450 / 450x320	52	13	125

### Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



[www.papeldoprado.com](http://www.papeldoprado.com)