

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal			
Gramagem		ISO 536	g/m ²	170	250	300	350
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	2.0	5.0	7.0	11.5
	ST			1.0	2.5	3.2	5.5
Espessura		ISO 534	μm	205	300	360	415
Rugosidade Bendtsen		ISO 8791-2	ml/min	150			
Humidade Absoluta		ISO 287	%	6.5			
Brancura CIE		ISO 11475	--	168			

SL-Sentido Longitudinal // ST-Sentido Transversal

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m ²)	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote
170	45x64	88	22	125
	70x102	44	11	
250	45x64	56	14	125
	70x102	28	7	
300	45x64	60	12	100
	70x102	30	6	
350	45x64	50	10	100
	70x102	25	5	

Certificações do produto disponíveis



EU Ecolabel: PT/011/003



www.papeldoprado.com